

GLUEFIX

لاصق إسمنتي لتثبيت البلاط للاستخدام الداخلي

المميزات:

- وقت تشغيلي طويل
- قابلية تشغيل ممتازة
- مناسب للأرضيات و الجدران المساحات الداخلية



الوصف:

GLUEFIX هو لاصق إسمنتي يتميز بقابلية تشغيل ممتازة ووقت تشغيلي طويل، مصمم لتغطيات الأرضيات والجدران الداخلية من السيراميك.

مجالات الاستخدام:

- التركيب الداخلي للبلاط الخزفي، البورسلان، الرخام، والأحجار الطبيعية على الأرضيات والجدران.

الأسطح المناسبة:

- الخرسانة
- المونة الأسمنتية
- اللياسة الأسمنتية
- الطوب القائم على الأسمنت

للاستخدام الداخلي :

- بلاط السيراميك القديم (يجب استخدام برايمر مسبقًا)
- ألواح الجبس، ألواح الأسمنت، الجبس بورد (يجب استخدام برايمر مسبقًا)

البيانات الفنية (بعد الخلط بالماء):

التصنيف: C1T

الأساس: أسمنت + إضافات (بوليمرات)

الألوان: أبيض، رمادي

القوام: كريمي

فترة التخزين: 12 شهرًا في العبوة الأصلية المغلقة وفي مكان بارد وجاف

السمية: غير سام، لكن قد يسبب تهيجًا للعينين والجلد بسبب وجود الأسمنت

نسبة الخلط: 5.4 - 5.9 لتر ماء لكل 25 كغ

مقاومة الحرارة: من -30°C إلى +90°C

درجة حرارة التطبيق: من +5°C إلى +35°C

فترة صلاحية المزيج: ساعتان

الوقت المفتوح: 30 دقيقة

السماكة القصوى: 10 ملم

السير على الأرضية: بعد 12 ساعة

طريقة الاستخدام:

1. يتم تفريغ كيس وزن 25 كغ في وعاء نظيف.
2. يُضاف 5.4 - 5.9 لتر ماء.
3. يُخلط باستخدام خلاط كهربائي بطيء السرعة حتى الحصول على مزيج ناعم وخالي من التكتلات.
4. يُترك المزيج لمدة 5 دقائق ليكتمل النضج، ويصبح جاهزًا للاستخدام.
5. يجب أن تكون الأسطح نظيفة وخالية من الغبار، والزيوت، والدهانات، والمواد السائبة.
6. يجب أن تكون اللياسة جافة تمامًا وفي حالة جيدة.

التنظيف:

- يتم تنظيف البلاط بقطعة قماش أو إسفنجة مبللة عندما يبدأ اللاصق بالجفاف.
- يجب الانتظار 48 ساعة بعد التركيب قبل التنظيف باستخدام كميات كبيرة من الماء.

التغليف والتخزين:

- يتوفر المنتج في عبوات وزن 25 كغ.
- يُخزن في العبوة الأصلية غير المفتوحة وفي مكان بارد وجاف.
- مدة الصلاحية: 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج المذكور على العبوة.

الأداء النهائي:

- بعد 28 يومًا: 1.3 نيوتن/مم²
- بعد التسخين: 0.7 نيوتن/مم²
- بعد الغمر في الماء: 1.1 نيوتن/مم²
- بعد 20 دقيقة وقت مفتوح: 0.9 نيوتن/مم²
- بعد 30 دقيقة وقت مفتوح: 0.8 نيوتن/مم²

وقت الترويب: 12 ساعة

الخدمة الكاملة: بعد 7 أيام

الصلابة النهائية: بعد 28 يومًا

المعيار: 2:2017-12004 BS EN

فحص الجمعية الملكية الأردنية

الرقم: 71/01/24/2984