

## LETTEFIX

لاصق إسمنتي لتثبيت بلاط السيراميك للاستخدام الداخلي والخارجي

### المميزات:

- وقت تشغيل طويل
- سهولة ممتازة في الاستخدام
- مناسب للجدران والأرضيات الداخلية والخارجية



### الوصف:

LETTEFIX هو لاصق إسمنتي يتميز بسهولة فائقة في الاستخدام ووقت تشغيل طويل، يُستخدم لتثبيت بلاط الأرضيات والجدران من السيراميك في الأماكن الداخلية والخارجية.

### مجالات الاستخدام:

- تثبيت بلاط الأرضيات والجدران من السيراميك، البورسلان، الرخام، والأحجار الطبيعية في الأماكن الداخلية والخارجية.

### الأسطح المناسبة:

- الخرسانة
- المونة الإسمنتية
- القضارة الإسمنتية
- الطوب الإسمنتية

### في الداخل:

- بلاط السيراميك القديم (يجب استخدام برايمر مسبقاً)
- ألواح الجبس (جبسبورد)، الجدران الجاهزة من الجبس أو الإسمنت (الاسمنت بورد) (يجب استخدام برايمر مسبقاً)

## طريقة الاستخدام:

- 1- افرغ 25 كغم من اللاصق في وعاء نظيف، أضف 5.4 - 5.9 لتر ماء، ثم اخلط باستخدام خلاط كهربائي بطيء السرعة حتى يتم الحصول على خليط خالٍ من التكتلات. اترك الخليط ليستقر لمدة 5 دقائق، ثم يصبح جاهزًا للاستخدام.
- 2- يجب أن تكون الأسطح نظيفة وخالية من الغبار، والزيوت، والدهانات، وبقايا المواد السائبة.
- 3- يجب أن يكون الجص جافًا تمامًا وفي حالة جيدة.

## البيانات الفنية للمنتج - يُخلط بالماء:

- التصنيف: C1TE
- الأساس: إسمنت ومواد مضافة
- الألوان: أبيض، رمادي
- القوام: كريمي
- السمية: غير سام، لكن قد يسبب تهيجًا للعينين والجلد بسبب وجود الأسمنت
- نسبة الخلط: 5.4 - 5.9 لتر ماء لكل 25 كغم
- تحمل الحرارة: من -30° مئوية إلى +90° مئوية
- درجة حرارة التطبيق: من +5° إلى +35° مئوية
- مدة صلاحية الخليط (Pot life): ساعتان
- مدة الفتح (Open time): 30 دقيقة
- السماكة القصوى: 10 ملم
- التحمل لحركة الأقدام: بعد 12 ساعة

## التنظيف:

يجب تنظيف البلاط باستخدام قطعة قماش أو إسفنجة مبللة عندما يبدأ اللاصق بالجفاف. يُنصح بالانتظار 48 ساعة بعد التطبيق قبل التنظيف باستخدام كميات كبيرة من الماء.

## التغليف:

يتوفر منتج LETTEFIX في عبوات وزنها 25 كغم.

## التخزين:

يخزن في العبوة الأصلية غير المفتوحة، في مكان بارد وجاف.

## مدة الصلاحية:

12 شهرًا من تاريخ الإنتاج المدون على العبوة

## مواعيد أخرى:

-الوقت اللازم للبدء في الحشو (التروية): 12 ساعة

-الاستخدام الكامل: 7 أيام

-التصلب النهائي: 28 يومًا

## الأداء النهائي للمنتج:

-قوة الالتصاق بعد 28 يوم: 1.3 نيوتن/مم<sup>2</sup>

-بعد التعرض للحرارة: 0.7 نيوتن/مم<sup>2</sup>

-بعد الغمر في الماء: 1.1 نيوتن/مم<sup>2</sup>

-وقت الفتح بعد 20 دقيقة: 0.9 نيوتن/مم<sup>2</sup>

-وقت الفتح بعد 30 دقيقة: 0.8 نيوتن/مم<sup>2</sup>

المعيار: 2:2017-12004 BS EN

فحص الجمعية الملكية الأردنية

الرقم: 71/01/24/2984